



**BW0426**

**Fasson®**

**白色 PE85 NTC/SF603/60g**

**白格拉辛 背印**

**Fasson®**

**白色 PE85**

**一种具有中等光泽的白色**

**无涂层聚乙烯薄膜**

## 应用



## 主要特性

- > 符合环保要求
- > 柔软度优异且适应性强
- > 耐水性优异

## 表面基材

具有中等光泽的白色聚乙烯薄膜。

基本克重: 85g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536

厚度: 0.085mm ± 10% ISO534

## 粘胶剂

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

## 底纸:

经超级研光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重: 60 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536

厚度: 0.051mm ± 10% ISO534

## 典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 9.0

20分钟90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 6.0

24小时90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 8.0

最低贴标温度: -5°C

贴标后24H, 使用温度范围: -29°C ~ +93°C

## 粘胶剂表现性能:

这是一种适用于各种温度的永久性强力胶黏剂, 在诸多包装材料上均有优异表现性能, 具有很好的模切与排废性能。

此胶黏剂符合 FDA 第 175.105 项, 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

## 应用:

主要应用于在使用过程中有耐潮、耐挤压要求的化妆品及日用化学品标签。由于此产品具有优异的柔软性, 尤其适用于塑料袋。同时, 也可用于因环保要求而不能使用PVC标签材料的情况。为了保证自动贴标顺利, 建议在底纸上施加稍大的张力及使用小角度出标板。不推荐大尺寸标签的自动贴标。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

## 印刷及加工:

该材料印刷面涂有涂层, 为了确保印刷过程中有最佳的油墨润湿性及牢固度, 建议考虑印刷前的油墨测试以及联机电晕处理。经处理后, 可用于凸版、柔性版、凹版、丝网及烫金等多种印刷方式, UV 油墨及水性油墨适用。

在加工中需注意避免过热造成材料变形。

为了保证顺利地加工, 请使用锋利的薄膜专用模切刀, 尤其是在平压平的模切方式中。

应避免复卷张力过大, 导致标签溢胶。



## 储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5%的情况下, 可储存一年。

Fasson®

白色 PE85 NTC/SF603/60g

白格拉辛 背印



## Asia Pacific

32/F., Skyline Tower  
39 Wang Kwong Road  
Kowloon Bay, Kowloon,  
Hong Kong  
Tel: +852 2802-9618

### 担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求, 确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退货。我们退货的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。