



## AW3409

**Fasson®**  
法森牌 铜版纸 FSC Mix  
Credit/AR710/60 克白格  
拉辛 背印

**Fasson®**  
Semigloss  
Paper/AR710/  
BG40 white imp

经超级研光处理的半  
高光白色涂料纸

## 应用



## 主要特性

- > 经超级研光处理的半高光表面，非常适合用于各种印刷工艺进行单色及彩色印刷；
- > 优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式；
- > 中低粘可移除；
- > 适用于中高表面能被贴物。

## 表面基材

经超级研光处理的半高纸光白色涂料。本面材通过 FSC 认证 (FSC Mix Credit, COC 证书号: SGSJK-COC-321257)。

基本克重: 80 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536  
厚度: 0.070mm ± 10% ISO534

## 粘胶剂

一种通用型可移除性丙烯酸乳胶。

## 底纸:

经超级研光处理的白格拉辛底纸。本底纸通过 FSC 认证 (FSC Mix Credit, COC 证书号: SGSJK-COC-011101, SGSJK-COC-011136, SGSJK-COC-011211)。

基本克重: 60 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536  
厚度: 0.052 mm ± 10% ISO534

## 典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: >4

20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 1.5 ~4.0

24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 1.5~ 4.0

最低贴标温度: 0°C

贴标后 24H, 使用温度范围: -10°C ~ +60°C

## 粘胶剂表现性能:

AR710 是一种透明、低粘性、通用型可移除粘胶剂。

胶水符合 FDA 认证 175.105 项, 可用于食品、药品及化妆品等非直接接触贴标用途。此胶水通过皮肤致敏性及皮肤刺激性测试 (ISO10993-10), 测试证明对皮肤无致敏性及刺激性。此压敏胶粘剂通过美国 (联邦法规第 16 卷) 及加拿大 (CCPSA 玩具安全法规) TRA 毒理性评估认证, 针对儿童年龄段 0+。

## 应用:

广泛适用于促销及工业上的半高光彩色标签印刷。典型用途如物流标签及促销标签等。

由于贴标基材与使用环境的差异, 贴标一段时间后 (一般 6 个月), 胶水粘性可能会提高并有向永久性胶水转化的可能, 或者粘性下降, 强烈建议使用前进行全面测试。

为了保持标签较好的可移除性能, 不推荐在超过 60°C 环境中应用以及贴标于有机玻璃 (PMMA)、PVC、PS、PC、PET、喷漆板等。对于纸质被贴物, 由于表面差异大, 建议事先测试。纸质面材产品, 由于比较容易受到储存环境的影响, 当面材有明显黄变或者变脆的情况, 请避免使用。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

## 印刷及加工:

经超级研光处理的半高光表面, 非常适合用于各种印刷工艺进行单色及彩色印刷。

应注意控制油墨的粘度, 避免过粘的油墨造成涂层的脱落。

优异的纸张加工性能, 适合轮转及平式的加工方式。

适合烫金。应避免复卷张力过大, 导致标签溢胶。


对于精细条码打印, 需要进行全面的打印测试评估。

## 储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5% 的情况下, 可储存一年。

## AW3409

# Fasson® 法森牌铜版纸 FSC Mix Credit/AR710/60 克白格拉 辛 背印



铜版纸 FSC Mix Credit

AR710

60 克白格拉辛

## Avery Dennison Label and Packaging Materials

32/F., Skyline Tower  
39 Wang Kwong Road  
Kowloon Bay, Kowloon,  
Hong Kong  
Tel: +852 2802-9618 | +856 400 828 3797

### 担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接受其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介人给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。