



## BW0052


### Fasson®

合成纸 3 TC/AF101/60g  
白格拉辛 FSC Mix Credit  
背印

### Fasson®

合成纸 经双向拉伸处理的  
亚光白色聚丙烯薄膜。

## 应用



## 主要特性

- > 适于需要一定的耐久性及防潮的标签
- > 该产品适合在各种印刷方式中进行单色及彩色高品质印刷,满版印刷品质卓越,也可进行热转移打印。热烫金性能及效果优异

## 表面基材

一种经双向拉伸处理的亚光白色聚丙烯薄膜。

基本克重: 59g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536

厚度: 0.075mm ± 10% ISO534

## 粘胶剂

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

## 底纸:

经超级研光处理的白色格拉辛底纸, 该底纸通过FSC认证(FSC Mix Credit, COC 证书号: SGSHK-COC-321257)。

基本克重: 60 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536

厚度: 0.051mm ± 10% ISO534

## 典型粘性值(N/25mm):

23° C, 初始粘性(st, st)- FTM 9: 11

23° C, 20分钟90°剥离粘性(st, st)- FTM 2: 6

23° C, 24小时90°剥离粘性(st, st)- FTM 2: 8

最低贴标温度: 7°C

贴标后24H, 使用温度范围: -50°C ~ +90°C

## 粘胶剂表现性能:

这是一种适合各种温度的永久性强力粘胶剂。在诸多包装材料上均有优异的表现性能。具有很好的模切与排废性能。此粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项,可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

## 应用:

适用于制成高品质标签,如化妆品、个人卫生用品及促销标签,同时也适于需要一定的耐久性 & 防潮的情况,如汽油桶标、家化产品标签等。由于面材较硬,不适合用于不规则曲面及特别柔软的瓶体。经特殊涂布的表面可进行热转移打印。印刷及条码打印后的标签应避免与酒精等溶剂接触。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试,以确认是否符合该使用环境的要求。

## 印刷及加工:

表面有特殊涂层,适合在各种印刷方式中进行单色及彩色高品质印刷,热烫金性能及效果优异。也可进行热转移打印。应注意控制油墨的粘度,避免过粘的油墨造成涂层的脱落。印刷前的油墨及碳带测试是必要的。推荐印刷后上光油保护油墨。


为了保证顺利地加工,推荐使用锋利的薄膜专用模切刀,尤其是在平压平的模切方式中。应避免复卷张力过大,导致标签溢胶。

## 储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5% 的情况下,可储存一年。

# Fasson®

## 合成纸 3 TC/AF101/60g 白 格拉辛 FSC Mix Credit 背 印



合成纸 3 TC

AF101

60g 白格拉辛 FSC Mix Credit 背印

## Asia Pacific

32/F., Skyline Tower  
39 Wang Kwong Road  
Kowloon Bay, Kowloon,  
Hong Kong  
Tel: +852 2802-9618

### 担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果,但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试,以确认是否符合该使用环境的要求,确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的,任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内,如经确认属于我们的质量缺陷,将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证,将不能有任何的其它保证,表达,或者暗指,包括商业性的内在保证,但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的,随意的,特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证,也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃,更改,添加,或者修饰,除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。