



**BW0416**

**Fasson®**

**合成纸 TC/AR710/60 克**

**白格拉辛 背印**

**Fasson®**

**Synthetic paper**


**TC/AR710/BG40# White**

**imp**

**经双向拉伸处理的亚光白**

**色聚丙烯薄膜**

## 应用



## 主要特性

- > 中低粘可移除
- > 使用于中高表面能被贴物
- > 表面有特殊涂层，可适用于凸版、柔版、凹版及丝网等多种印刷方式，热烫金性能及效果优异
- >

### 表面基材

75u 合成纸带涂层

基本克重: 58 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536

厚度: 0.075 mm ± 10% ISO534

### 粘胶剂

一种通用型可移除性丙烯酸乳胶。

### 底纸:

经超级研光处理的白格拉辛底纸。本底纸通过 FSC 认证 (FSC Mix Credit, COC 证书号: SGSHK-COC-011101, SGSHK-COC-011136, SGSHK-COC-011211)。

基本克重: 60 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536

厚度: 0.052 mm ± 10% ISO534

### 典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: >4

20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 2.5-5.5

24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 2.5-5.5

最低贴标温度: 0°C

贴标后 24H, 使用温度范围: -20°C ~ +60°C

### 粘胶剂表现性能:

AR710 是一种透明、低粘性、通用型可移除粘胶剂。

胶水符合 FDA 认证 175.105 项, 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。此胶水通过皮肤致敏性及皮肤刺激性测试 (ISO10993-10), 测试证明对皮肤无致敏性及刺激性。此压敏胶粘合剂通过美国 (联邦法规第 16 卷) 及加拿大 (CCPSA 玩具安全法规) TRA 毒性评估认证, 针对儿童年龄段 0+。

### 应用:

典型用途如物流标签及促销标签等。由于贴标基材与使用环境的差异, 贴标一段时间后 (一般 6 个月), 胶水粘性可能会提高并有向永久性胶水转化的可能, 或者粘性下降, 强烈建议使用前进行全面测试。为了保持标签较好的可移除性能, 不推荐在超过 60°C 环境中及贴标于 PVC、PS、PC 等高表面能被贴物。针对 PET、喷漆表面, 强烈建议测试后使用。对于纸质被贴物, 由于表面差异大, 建议事先测试。以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

### 印刷及加工:

该产品有较好的油墨附着性, 适用于 UV 轮转印刷。

在加工中需注意避免过热造成材料收缩。

印刷前的油墨测试时是必要的。


为了保证顺利地加工, 推荐使用锋利的薄膜专用模切刀, 尤其是在平压平的模切方式中。应避免复卷张力过大, 导致标签溢胶。

### 储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5% 的情况下, 可储存一年。

## BW0416

### Fasson® 合成纸 TC/AR710/60 克白 格拉辛 背印



合成纸 TC

AR710

60g 白格拉辛

#### Avery Dennison Label and Packaging Materials

32/F., Skyline Tower  
39 Wang Kwong Road  
Kowloon Bay, Kowloon,  
Hong Kong  
Tel: +852 2802-9618 | +856 400 828 3797

#### 担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求, 确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退货。我们退货的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接受其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。